FRABUR 42 A

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRABUR 42 A یک ترکیب پلی الفینی بدون هالوژن برای کاربردهای پر کردن کابل است. FRABUR 42 A یک ترکیب پرکننده مقاوم در برابر شعله با کاربرد عمومی است که پردازش آن بسیار آسان و دارای مقدار LOI خوبی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله عمومی (هدف) قابلیت پردازش خوب بدون هالوژن	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.92 g/cm³	-	ASTM D792
ویسکوزیته Mooney	40 MU	-	ASTM D1646
سختی دورومتر	72	-	ASTM D2240

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	%	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	50.0 °C to 60.0	122.0 - 140.0 °F	-
زمان خشک کردن	2.0 hr to 3.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	60.0 °C	140.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	70.0 °C	158.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	80.0 °C	176.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	90.0 °C	194.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	100 °C	212.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	100 °C	212.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.