FRABUR 50 NAT

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRABUR علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک پلی الفین بدون هالوژن مقاوم در برابر شعله ما است که برای پرکننده ها مناسب است. FRABUR 50 یک ترکیب پرکننده مقاوم در برابر شعله با کاربرد عمومی است که پردازش آن آسان است. گواهی: BS 6724, BS 7211

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله عمومی (هدف) قابلیت پردازش خوب بدون هالوژن	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 6724 BS 7211	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.65 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	35 %	-	ASTM D2863
محتوای هالوژن	0.200 %	-	IEC 60754-1

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	50.0 °C to 60.0	122.0 - 140.0 °F	-
زمان خشک کردن	2.0 hr to 3.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	80.0 °C to 90.0	176.0 - 194.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	100 °C	212.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	105 °C	221.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	110 °C	230.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	120 °C	248.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	120 °C	248.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.