FRABUR 63 A

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRABUR علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک پلی الفین بدون هالوژن مقاوم در برابر شعله ما است که برای پرکننده ها مناسب است. FRABUR 63 A یک ترکیب پرکننده مقاوم در برابر شعله با کاربرد عمومی است که پردازش آن آسان و دارای LOI بالایی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله عمومی (هدف) قابلیت پردازش خوب بدون هالوژن	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.80 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	40.0	-	ASTM D1646

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	%	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 60.0	F° 140.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 70.0	F° 158.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 80.0	F° 176.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 90.0	F° 194.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 100	F° 212.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 100	F° 212.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.