FRAGOM G/458 NAT

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM G/458 NAT: ترکیب قابل اتصال عرضی مقاوم در برابر شعله با شاخص دمای خوب و شاخص اکسیژن، مناسب برای روکش و عایق کابل. این یک ترکیب پیوندی مناسب است که قادر است در حضور رطوبت و یک کاتالیزور واکنش نشان دهد. ما به طور معمول کاتالیزور نوع MAC/100 SCU را پیشنهاد می کنیم. واکنش بین پیوند و کاتالیزور این دو ترکیب که به طور جداگانه نگهداری می شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت زیر مخلوط شوند: پیوند/کاتالیزور 95/5 پیشنهاد می کنیم از این ترکیب برای تولید کابل هایی با اندازه حداکثر 10 mm2 استفاده کنید. دارای گواهینامه: BS 7655 EI5,VDE 0207 HM1,BS 4066,AZ/NZS X-HF-110,R-HF-110,HF-110-R

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند بدون هالوژن مقاومت در برابر شعله	- - -	- - -
کاربردها	غلاف کابل کاربردهای سیم و کابل مواد عایق	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 4066 BS 7655 EI5 VDE 0207 HM1	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.43 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	45	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	19 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-16 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست		-	IEC 60811
	90 %	-	IEC 60811
	0.0 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص دما	C°	-	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رسانندگی	µS/mm	-	IEC 60754-2
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
مقاومت ویژه حجمی	4.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60167
شاخص اکسیژن	30 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	155 C°	311.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	170 C°	338.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	195 C°	383.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	205 C°	401.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	215 C°	419.0 F°	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.