FRAGOM G/459 ACR

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM G G/459 ACR یک ترکیب پلی اولفین بدون هالوژن و مقاوم در برابر شعله است. FRAGOM G G/459 ACR یک ترکیب قابل اتصال عرضی مقاوم در برابر شعله با شاخص دمای خوب و شاخص اکسیژن، مناسب برای روکش و عایق کابل است. این یک ترکیب پیوندی مناسب است که قادر است در حضور رطوبت و یک کاتالیزور واکنش نشان دهد. ما کاتالیزور نوع MAC/308 PSL را برای استفاده با پیچ های کم فشرده و PVC پیشنهاد می کنیم. همچنین برای عایق و روکش کابل های خورشیدی با افزودن 5/6% کاتالیزور GETILAN MAC/300 S مناسب است. واکنش بین پیوند و کاتالیزور این دو ترکیب که به طور جداگانه نگهداری می شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت زیر مخلوط شوند: پیوند/کاتالیزور 95/5

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند بدون هالوژن مقاومت در برابر شعله	- - -	- - -
کاربردها	غلاف کابل کاربردهای سیم و کابل مواد عایق	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.22 g/cm³	-	ASTM D792

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	15 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-15 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست		-	IEC 60540
	50 %	-	IEC 60540
	0.0 %	-	IEC 60540

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	22 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	165 C°	329.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	190 C°	374.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	205 C°	401.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	210 C°	410.0 F°	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.