FRAGOM G/478

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM G/478: ترکیب مقاوم در برابر شعله قابل اتصال عرضی با شاخص دمایی و شاخص اکسیژن خوب، مناسب برای روکش و عایق کابل. این یک ترکیب پیوندی مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و یک کاتالیزور است. ما کاتالیزور نوع MAC/308 PSL خود را برای استفاده با فشرده سازی کم و پیچ PVC پیشنهاد می کنیم. همچنین برای عایق و روکش کابل های خورشیدی با افزودن 5/6 درصد کاتالیزور GETILAN MAC/300 S مناسب است. واکنش بین پیوند و کاتالیزور این دو ترکیب که به طور جداگانه ذخیره می شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت زیر مخلوط شوند: پیوند/کاتالیزور 95/5 دارای گواهینامه: BS7211EI5, VDE0207HM1, IEC332-1, BS4066

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند بدون هالوژن مقاومت در برابر شعله	- - -	- - -
کاربردها	غلاف کابل کاربردهای سیم و کابل مواد عایق	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 4066 BS 7211 EI5	- -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	IEC 60332-1 VDE 0207 HM1	- -	
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.45 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	48	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	12.5 MPa	1812.98 psi	IEC 60811
کرنش کششی	% 200 %	- - -	- - IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-12 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	6.0 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست		-	IEC 60811
	% 50	-	IEC 60811
	% 5.0	-	IEC 60811
شاخص دما	C° 290	F° 554.0	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	IEC 60093
شاخص اکسیژن	% 35	-	ASTM D2863

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
خوردگی		-	IEC 60754-2

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 145	F° 293.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 170	F° 338.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 175	F° 347.0	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.