FRAGOM GR/22 PP

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک پلی اولفین مقاوم در برابر شعله ما است. FRAGOM G GR/22 PP یک ترکیب ترموپلاستیک نیمه متقاطع مقاوم در برابر شعله است که دارای شاخص اکسیژن خوب است و برای عایق کابل های خودرو و برای کاربردهای ولتاژ پایین، عایق و روکش مناسب است. برای استفاده با CATALYST GETILAN MAC/203 HS یا MAC/203 HSL (کمتر واکنش پذیر) در 1-3%. دمای کارکرد - 40 تا +125 درجه سانتیگراد. دارای گواهینامه: ISO 6722 Class C,FIAT 7.Z8220 T3 -T3 S,SAE J1127/J1128, LV112

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند ماده مقاوم در برابر شعله	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی پوشش کابل عایق ولتاژ پایین کاربردهای سیم و کابل	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 6722 C LV 112 SAE J1127 SAE J1128	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری حرارتی		-	-
	بدون ترک	-	-
	بدون ترک	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست هات‌ست (Hot Set)		-	IEC 60811
	70 %	-	-
	0.0 %	-	-
دمای سرویس‌دهی	-40 °C to 125	-40.0 - 257.0 °F	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص اکسیژن	25 %	-	ISO 4589-2

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 to 100 °C	176.0 - 212.0 °F	-
زمان خشک کردن	4.0 to 6.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	185 °C	365.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	210 °C	410.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	220 °C	428.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	225 °C	437.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	240 °C	464.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.