FRAGOM LCX/3013

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM G LCX/3013 یک ترکیب پلی اولفین بدون هالوژن و مقاوم در برابر شعله است.
FRAGOM G LCX/3013 یک ترکیب نیمه متقاطع مقاوم در برابر شعله و بدون هالوژن است که برای عایق کابل های خودرو و عایق ولتاژ پایین مناسب است. باید با 1-2% کاتالیزور MAC/202 استفاده شود. این ماده تست سایش را روی کابل های با اندازه کمتر از 0.75 mm² با ضخامت 0.25 mm پاس نمی کند. دارای گواهینامه: SAE J1127/J1128,FIAT 7.Z8220 T3 -T3 S,ISO 6722 Class C,LV 112

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی عایق ولتاژ پایین کاربردهای سیم و کابل	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 6722 C LV 112 SAE J1127 SAE J1128	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 to 2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	51	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811
مقاومت در برابر سایش	Cycles	-	LV 112

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری حرارتی	بدون ترک	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-40 to 125 °C	-40.0 - 257.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص اکسیژن	25 %	-	ISO 4589-2

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 °C	176.0 °F	-
زمان خشک کردن	4.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	185 °C	365.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	190 °C	374.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	210 °C	410.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	220 °C	428.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	225 °C to 240	437.0 - 464.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.