FRAGOM PR/11

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک پلی‌اولفینی مقاوم در برابر شعله و بدون هالوژن ما است. FRAGOM PR/11 یک ترکیب ترموپلاستیک پلی‌اولفینی مقاوم در برابر شعله است که دارای شاخص دمای بالا و شاخص اکسیژن خوبی است و برای پوشش کابل‌های الکتریکی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	- -	- -
کاربردها	پوشش کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 LTS 1-3 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM2	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.46 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	11 to 15 g/10 min	-	ASTM D1238
جذب آب	18.0 g/m²	0.003686 lb/ft²	IEC 60811
سختی دورومتر	93	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست فشار داغ	40 %	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گاز خورنده در دود		-	IEC 60754-2
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص دما (سوختن)	275 C°	527.0 F°	NES 715
شاخص اکسیژن	33 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	120 C°	248.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	130 C°	266.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	140 C°	284.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	155 C°	311.0 F°	-

-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای دای (قالب خروجی)	C° 160	F° 320.0	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 13.0	psi 1885.49	IEC 60811
کرنش کششی	% 190	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 17	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	% 12-	-	IEC 60811
تغییر در تنش کششی		-	IEC 60811
	% 20-	-	-
	% 20-	-	-
تغییر در کرنش کششی در شکست		-	IEC 60811
	% 3.0	-	-
	% 4.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.