FRAGOM PR/112 HFR

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM: علامت تجاری ترکیبات پلی الفین مقاوم در برابر شعله ما است. FRAGOM PR/112 HFR: ترکیب ترموپلاستیک مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن مناسب برای کابل های خودرو. دمای کارکرد: - 40 +125 درجه سانتیگراد گواهینامه: ISO 6722 C, LV 112, FIAT 7.Z8220,9.91107 T3

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 6722 C LV 112	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.36 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 to 8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811
مقاومت در برابر سایش	Cycles	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری حرارتی		-	IEC 60811
	بدون ترک	-	-
	بدون ترک	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص اکسیژن	30 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	220 C°	428.0 F°	-
دمای خشک کردن	100 to 120 °C	212.0 - 248.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خشک کردن	2.0 hr to 3.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	180 °C	356.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	190 °C	374.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	200 °C	392.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	210 °C	410.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	230 °C to 240	446.0 - 464.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.