FRAGOM PR/112 UTW

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM: علامت تجاری ترکیبات پلی الفینی مقاوم در برابر شعله ما است. FRAGOM PR PR/112 UTW: ترکیب ترموپلاستیک مقاوم در برابر شعله هالوژن دار مناسب برای عایق کابل های خودرو UTW. دمای تمرین: - 40 +125 درجه سانتیگراد دارای گواهینامه: LV112, ISO 6722 C, FIAT Z8220,9.91107 T3.7

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	محتوای هالوژن پایین مقاومت در برابر شعله	- -	- -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل کاربرد در زمینه خودرو	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 6722 C LV 112	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811
مقاومت در برابر سایش	Cycles	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری حرارتی	بدون ترک	-	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص اکسیژن	27 %	-	ASTM D2863

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست ماندریل	بدون ترک	-	-
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای کلگی (Head Temperature)	210 C°	410.0 F°	-
دمای خشک کردن	C°	-	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	175 C°	347.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	190 C°	374.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	225 C°	437.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.