FRAGOM PR/399

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM: علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک پلی‌اولفین مقاوم در برابر شعله و بدون هالوژن ما است. FRAGOM PR/399: ترکیب ترموپلاستیک پلی‌اولفین مقاوم در برابر شعله با شاخص دمای بالا و شاخص اکسیژن خوب، مناسب برای پوشش و عایق‌کاری کابل. گواهی: CEI2011 M1,VDE0207 .HM2

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب بدون هالوژن مقاومت در برابر شعله	- - -	- - -
کاربردها	غلاف کابل کاربردهای سیم و کابل مواد عایق	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2011 M1 VDE 0207 HM2	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.52 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
نرخ جذب آب	12.0 g/m²	0.002458 lb/ft²	IEC 60811
سختی دورومتر	46	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست پرس گرم	25 %	-	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص دما (احتراق)	290 C°	554.0 F°	NES 715
گازهای خورنده در گاز دودکش		-	IEC 60754-2
شاخص اکسیژن	40 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	170 C°	338.0 F°	-
دمای خشک کردن	80.0 C°	176.0 F°	-
زمان خشک کردن	3.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	130 C°	266.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	145 C°	293.0 F°	-

-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۳ سیلندر	155 C°	311.0 F°	
دمای منطقه ۴ سیلندر	165 C°	329.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	175 C°	347.0 F°	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	8.0 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-12 %	-	IEC 60811
تغییر در استحکام کششی	%	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست	%	-	IEC 60811

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.