FRAGOM PR/410 S4

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM PR PR/410 S4 یک ترکیب ترموپلاستیک پلی الفینی بدون هالوژن مقاوم در برابر شعله است. FRAGOM PR PR/410 S4 یک ترکیب ترموپلاستیک پلی الفینی مقاوم در برابر شعله است که دارای شاخص دمای بالا و شاخص اکسیژن خوب است و برای روکش و عایق کابل مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله قابلیت پردازش خوب بدون هالوژن	- - -	- - -
کاربردها	پوشش کابل عایق کاربردهای سیم و کابل	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 LTS1-2-3-4 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM4	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.51 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	14 g/10 min	-	-
	40 g/10 min	-	-
جذب آب	g/m²	-	IEC 60811
سختی دورومتر	55	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست فشار داغ	25 %	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گاز خورنده در دود		-	IEC 60754-2
محتوای هالوژن	0 %	-	IEC 60754-1
شاخص دما (سوختن)	280 C°	536.0 F°	NES 715
شاخص اکسیژن	34 %	-	ASTM D2863

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	12.5 MPa	1812.98 psi	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 6.0	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	% 4.0-	-	IEC 60811

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 90.0	F° 194.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 125	F° 257.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 150	F° 302.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 165	F° 329.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 170	F° 338.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.