FRAGOM PR/412

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک پلی‌اولفین مقاوم در برابر شعله و بدون هالوژن ما است. FRAGOM PR/412 یک ترکیب ترموپلاستیک پلی‌اولفین مقاوم در برابر شعله با شاخص دمای بالا و شاخص اکسیژن خوب است که برای پوشش و عایق‌کاری کابل مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	- -	- -
کاربردها	پوشش کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2011 M1	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.48 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	44	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	13.0 MPa	1885.49 psi	IEC 60811
کرنش کششی	190 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-8.0 %	-	ISO 188
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-10 %	-	ISO 188
تغییر در تنش کششی	-20 %	-	ISO 1817
تغییر در کرنش کششی در شکست	-10 %	-	ISO 1817

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست فشار داغ	45 %	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص دما (سوختن)	270 C°	518.0 F°	NES 715
شاخص اکسیژن	34 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	120 °C	248.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	140 °C	284.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	150 °C	302.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	155 °C	311.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	165 °C	329.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	170 °C	338.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.