FRAGOM PR/420 NAT P

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM PR PR/420 NAT P یک ترکیب ترموپلاستیک پلی‌اولفین مقاوم در برابر شعله و بدون هالوژن است. FRAGOM PR PR/420 NAT P یک ترکیب ترموپلاستیک پلی‌اولفین مقاوم در برابر شعله با شاخص دمای بالا و شاخص اکسیژن خوب است که برای پوشش و عایق‌کاری کابل مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن مقاومت حرارتی بالا	- - -	- - -
کاربردها	پوشش کابل عایق کاربردهای سیم و کابل	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 LTS 1-3-4 CEI 2011 M1 IEC 60502-1 نوع ST8 VDE 0207 HM4	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.53 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	6.0 to 15 g/10 min	-	-
	2.0 to 7.0 g/10 min	-	-
جذب آب	%	-	IEC 60811
سختی دورومتر	53	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست فشار داغ	30 %	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رسانندگی	µS/mm	-	IEC 60754-2
گاز خورنده در دود		-	IEC 60754-2
محتوای هالوژن	0 %	-	IEC 60754-1
چگالی دود		-	ASTM E662
	54	-	-
	200	-	-
شاخص دما (سوختن)	330 C°	626.0 F°	NES 715
سمیت	%	-	CEI 20-37 Part 2

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	%	-	ASTM D2863

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 13.0	psi 1885.49	IEC 60811
کرنش کششی	% 180	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 13	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	% 22-	-	IEC 60811
تغییر در تنش کششی	% 10- % 12	- - -	- ENI 018 100 IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست	% 15- % 16-	- - -	- ENI 018 100 IEC 60811

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	to 70.0 °C 60.0	F° 158.0 - 140.0	-
زمان خشک کردن	to 3.0 hr 2.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 100	F° 212.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 110	F° 230.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 145	F° 293.0	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۴ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	175 °C	347.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	180 °C	356.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.