FRAGOM PR/444 CD UV NERO

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM PR PR/444 CD یک ترکیب پلی‌اولفینی مقاوم در برابر شعله است. FRAGOM PR PR/ 444 CD UV NERO : FRAGOM PR/444 CD UV BLACK یک ترکیب ترموپلاستیک پلی‌اولفینی مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن است که دارای شاخص اکسیژن خوبی است، بسیار آسان برای پردازش است و برای پوشش کابل مقاوم در برابر UV مناسب است. مناسب برای پوشش کابل‌های زرهی. گواهینامه: BS 7655 LTS 1-3، CEI 2011 M1، VDE 0207 HM2/HM4 (K=0,6)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون هالوژن مقاومت در برابر شعله	- -	- -
کاربردها	غلاف کابل کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 LTS 3-4 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM2 K=.6 VDE 0207 HM4 K=.6	- - - -	- - - -
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.47 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	47	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	12.0 MPa	1740.46 psi	IEC 60811
کرنش کششی	180 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-9.0 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-15 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست پرس گرم	40 %	-	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	% 0	-	IEC 60754-1
سمیت		-	IEC 60754-2
شاخص اکسیژن	% 34	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	C° 170	F° 338.0	-
دمای خشک کردن	C° 80.0	F° 176.0	-
زمان خشک کردن	hr 3.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 110	F° 230.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 135	F° 275.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 145	F° 293.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 175	F° 347.0	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.