FRAGOM PR/55 PP

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM PR PR/55 PP یک ترکیب ترموپلاستیک پلی‌اولفینی مقاوم در برابر شعله است. FRAGOM PR PR/55 PP یک ترکیب ترموپلاستیک پلی‌پروپیلن مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن است که دارای شاخص اکسیژن خوبی است و برای اکستروژن لوله‌ها و کانال‌ها مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	- -	- -
کاربردها	لوله‌کشی کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.50 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 to 25 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	63	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	19.0 MPa	2755.72 psi	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811
مدول خمشی	1000 MPa	145038.0 psi	ISO 178

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	30 %	-	ASTM D2863
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 to 90.0 °C	176.0 - 194.0 F°	-
زمان خشک کردن	4.0 to 6.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	170 C°	338.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	195 C°	383.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	215 C°	419.0 F°	-

-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای دای (قالب خروجی)	220 °C	428.0 °F	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.