FRAGOM PR/6 92 UV NERO

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM : علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک پلی‌اولفینی مقاوم در برابر شعله و بدون هالوژن ما است. FRAGOM PR/6 92 UV NERO : یک ترکیب ترموپلاستیک پلی‌اولفینی مقاوم در برابر شعله است که دارای شاخص دمای بالا، شاخص اکسیژن خوب و مقاومت جالب UV است و برای پوشش کابل مناسب است. مناسب برای پوشش کابل‌های زرهی. گواهینامه: CEI 2011 TM9، CEI 2022 II/ III

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون هالوژن مقاومت در برابر شعله	- -	- -
کاربردها	غلاف کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2011 TM9 CEI 2022 II/III	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.47 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
نرخ جذب آب	13.0 g/m²	0.002662 lb/ft²	IEC 60811
سختی دورومتر	51	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست پرس گرم	%	-	IEC 60811
شاخص دما	320 C°	608.0 F°	NES 715

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
گازهای خورنده در گاز دودکش		-	IEC 60754-2
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+14 ohms·cm	-	BS 6622
شاخص اکسیژن	36 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	120 C°	248.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-

-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 170	F° 338.0	
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 14.0	psi 2030.53	IEC 60811
کرنش کششی	% 180	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 13	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	% 9.0-	-	IEC 60811
تغییر در استحکام کششی	% 18- % 17-	- - -	- ENI 018 100 IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست	% 5.0 % 2.0	- - -	- ENI 018 100 IEC 60811

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.