FRAGOM PR/6 92

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک پلی اولفین بدون هالوژن و مقاوم در برابر شعله ما است. FRAGOM PR/6 92 یک ترکیب ترموپلاستیک پلی اولفینی مقاوم در برابر شعله است که دارای شاخص دمای بالا و شاخص اکسیژن خوب است و برای روکش و عایق کابل مناسب است. دارای گواهینامه: CEI 2011TM9,CEI 2022 II/III

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	- -	- -
کاربردها	پوشش کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2011 TM9 CEI 2022 II/III	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.48 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جذب آب	13.0 g/m²	0.002662 lb/ft²	IEC 60811
سختی دورومتر	51	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست فشار داغ	30 %	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گاز خورنده در دود		-	IEC 60754-2
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص دما (سوختن)	C°	-	NES 715
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+14 ohms·cm	-	BS 6622
شاخص اکسیژن	37 %	-	ASTM D2863

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	14.0 MPa	2030.53 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	180 %	-	ISO 527-2

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 20	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	% 18-	-	IEC 60811
تغییر در تنش کششی		-	ISO 1817
	% 18-	-	-
	% 20-	-	-
تغییر در کرنش کششی در شکست		-	ISO 1817
	% 5.0	-	-
	% 2.5	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 120	F° 248.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 150	F° 302.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 170	F° 338.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 180	F° 356.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 185	F° 365.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.