FRAGOM PR/6 AMR

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM: علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک پلی الفین بدون هالوژن مقاوم در برابر شعله ما است. FRAGOM PR/6 AMR: ترکیب ترموپلاستیک پلی الفین مقاوم در برابر شعله است که دارای شاخص دمای بالا و شاخص اکسیژن بسیار خوب است. مناسب برای روکش و عایق کابل. دارای گواهی: M1 CEI 2022 II

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	- -	- -
کاربردها	پوشش کابل عایق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2022 II/III	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.48 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جذب آب	6.00 mg/cm²	-	IEC 60811
سختی دورومتر	54	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست فشار داغ	20 %	-	IEC 60811
شاخص دما	380 C°	716.0 F°	NES 715

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت عایقی	Mohms·km	-	-
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص اکسیژن	40 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	125 C°	257.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	145 C°	293.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	170 C°	338.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-

-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای دای (قالب خروجی)	C° 190	F° 374.0	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 12.5	psi 1812.98	IEC 60811
کرنش کششی	% 180	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 21	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	% 22-	-	IEC 60811
تغییر در تنش کششی	% 18- % 17-	- - -	- ENI 018 100 IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست	% 5.0 % 0.0	- - -	- ENI 018 100 IEC 60811

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.