FRAGOM PR/720

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM PR PR/720 یک ترکیب پلی الفینی مقاوم در برابر شعله است. FRAGOM PR PR/720 یک ترکیب ترموپلاستیک پلی الفینی بدون هالوژن و مقاوم در برابر شعله با مقادیر بالای شاخص دما و شاخص اکسیژن است که فرآیندپذیری بسیار آسانی دارد و برای روکش کابل مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله قابلیت پردازش خوب بدون هالوژن مقاومت حرارتی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 LTS1-2-3-4 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM4	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.52 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	-
	30 g/10 min	-	ASTM D1238
	2.0 g/10 min	-	IEC 60811
سختی دورومتر	52	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	13.0 MPa	1885.49 psi	IEC 60811
کرنش کششی	150 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	10 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-15 %	-	IEC 60811
تغییر در تنش کششی		-	-
	%	-	ENI 018 100
	%	-	IEC 60811
	%	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست		-	-
	%	-	ENI 018 100
	%	-	IEC 60811
	%	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست فشار داغ	35 %	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص دما (سوختن)	C° 300	F° 572.0	NES 715
شاخص اکسیژن	% 40	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	to 90.0 °C 80.0	F° 194.0 - 176.0	-
زمان خشک کردن	to 3.0 hr 2.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 110	F° 230.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 135	F° 275.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 1580	F° 2876.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 165	F° 329.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 175	F° 347.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.