FRAGOM PR/721

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM PR PR/720 علامت تجاری ترکیبات پلی الفینی مقاوم در برابر شعله ما است. FRAGOM PR PR/720 یک ترکیب ترموپلاستیک پلی الفینی بدون هالوژن مقاوم در برابر شعله با مقادیر بالای شاخص دما و شاخص اکسیژن است که فرآیندپذیری بسیار آسانی دارد و برای روکش کابل مناسب است. این ترکیب برای استفاده در اکستروژن روکش به ویژه زمانی که ضخامت مهم است (1.8-2.4 میلی متر) توسعه یافته است. دارای گواهی: CEI 2011 M1,VDE 0207 HM2,BS 7655 LTS1-LTS3

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب بدون هالوژن مقاومت در برابر شعله	- - -	- - -
کاربردها	غلاف کابل کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 LTS 1-3 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM2	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.51 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	-
	20 g/10 min	-	ASTM D1238
	6.0 g/10 min	-	IEC 60811
سختی دورومتر	46	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	190 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	5.0 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-14 %	-	IEC 60811
تغییر در استحکام کششی	%	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست	%	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست فشار داغ	%	-	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص اکسیژن	40 %	-	ASTM D2863

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	120 C°	248.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	135 C°	275.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	165 C°	329.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	175 C°	347.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.