FRAGOM PR/800

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک پلی الفینی بدون هالوژن و مقاوم در برابر شعله ما است. FRAGOM PR/800 یک ترکیب ترموپلاستیک پلی الفینی انعطاف پذیر و مقاوم در برابر شعله است که دارای شاخص دمای بالا و شاخص اکسیژن خوب است و برای روکش و عایق کابل مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن	- -	- -
کاربردها	پوشش کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 4066 CEI 2022 II/III	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.51 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	39	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	IEC 60811
کرنش کششی	200 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	0.0 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	0.0 %	-	IEC 60811
تغییر در تنش کششی	-23 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست	0.0 %	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	40 %	-	ASTM D2863
گاز خورنده در دود		-	IEC 60754-2
محتوای هالوژن	0 %	-	IEC 60754-1

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای منطقه ۱ سیلندر	100 °C	212.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	115 °C	239.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	135 °C	275.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	150 °C	302.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	165 °C	329.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	165 °C	329.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.