FRAGOM PR/900

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	,Polyolefin Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک پلی الفینی بدون هالوژن و مقاوم در برابر شعله ما است. FRAGOM PR/900 یک ترکیب ترموپلاستیک پلی الفینی انعطاف پذیر و مقاوم در برابر شعله است که دارای شاخص دمای بالا و شاخص اکسیژن خوب است و برای روکش و عایق کابل مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله انعطاف‌پذیری خوب بدون هالوژن	- - -	- - -
کاربردها	پوشش کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 LTS 1-3 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM2	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.52 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	12 g/10 min	-	-
	29 g/10 min	-	-
سختی دورومتر	45	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	12.5 MPa	1812.98 psi	IEC 60811
کرنش کششی	180 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	5.0 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-15 %	-	IEC 60811
تغییر در تنش کششی	-4.0 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست	-8.0 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول در سرما	40 %	-	-
تست هات‌ست (Hot Set)	35 %	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گاز خورنده در دود		-	IEC 60754-2
محتوای هالوژن	% 0	-	IEC 60754-1
شاخص دما (سوختن)	C° 300	F° 572.0	NES 715
شاخص اکسیژن	% 42	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 100	F° 212.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 115	F° 239.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 145	F° 293.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 165	F° 329.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 170	F° 338.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.