FRAGOM PR/OX2V

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM PR PR/OX2V یک ترکیب ترموپلاستیک پلی الفینی بدون هالوژن و مقاوم در برابر شعله است. FRAGOM PR PR/OX2V یک ترکیب ترموپلاستیک پلی الفینی مقاوم در برابر شعله است که دارای شاخص دمای بالا و شاخص اکسیژن خوب است و برای روکش کابل مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن مقاومت حرارتی بالا	- - -	- - -
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EN 50363 TI6-TM7	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.28 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 to 3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	43	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	IEC 60811
کرنش کششی	400 %	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	26 %	-	ASTM D2863
محتوای هالوژن	0 %	-	IEC 60754-1

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	80.0 C°	176.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	100 C°	212.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	135 C°	275.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	170 C°	338.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	175 C°	347.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.