FRAGOM XLC/900 OR

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM G XLC/900 OR یک ترکیب ترموپلاستیک پلی الفینی بدون هالوژن و مقاوم در برابر شعله است. FRAGOM G XLC/900 OR یک ترکیب ترموپلاستیک پلی الفینی انعطاف پذیر و مقاوم در برابر شعله است که دارای شاخص دمای بالا و شاخص اکسیژن خوب است و برای روکش کابل مقاوم در برابر روغن مناسب است. مطالعه برای اتصال عرضی توسط تابش، برای گذراندن 30000 چرخه و تست Sadomaso.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن مقاومت حرارتی بالا مقاوم در برابر روغن	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 LRS1-SW4 CEI 2011 M2 VDE 0207 HM3	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.56 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	33	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	IEC 60811
	MPa	-	-
	MPa	-	-
کرنش کششی		-	IEC 60811
	%	-	-
	%	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در تنش کششی	%	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست	%	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن		-	ASTM D2863
	38 %	-	-
	36 %	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گاز خورنده در دود		-	IEC 60754-2
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص دما (سوختن)	C° 300	F° 572.0	NES 715

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	to 70.0 °C 60.0	F° 158.0 - 140.0	-
زمان خشک کردن	to 3.0 hr 2.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 120	F° 248.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 135	F° 275.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 150	F° 302.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 165	F° 329.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 170	F° 338.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 175	F° 347.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.