GETILAN MAC/900

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN MAC/900 یک ترکیب نیمه رسانا بر پایه سیستم پلی اتیلن با چگالی کم اصلاح شده با الاستومر است. GETILAN MAC/900 می تواند با استفاده از انواع GETILAN GPE/400 M ما شبکه ای شود. مس را لکه دار نمی کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند چگالی پایین	- -	- -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.04 g/cm³	-	BS 2782 509A

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 to 0.70 g/10 min	-	ASTM D1238
ویسکوزیته Mooney	MU 46	-	ISO 289

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	15.0 MPa	2175.57 psi	BS 2782 301F
کرنش کششی	350 %	-	BS 2782 301F

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	121 C°	249.8 F°	BS 2782 102D

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	140 C°	284.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	170 C°	338.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	190 C°	374.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.