FRAGOM PR/22 PP

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM: علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک پلی‌پروپیلن مقاوم در برابر شعله ما است. FRAGOM PR PR/22 PP: ترکیب ترموپلاستیک مقاوم در برابر شعله با شاخص اکسیژن خوب، مناسب برای عایق‌کاری کابل‌های خودرویی. دمای کار: - 40 +125°C. گواهی: ISO 6722, FIAT 7.Z8220 T3 Class C,LV 112.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی عایق کاربردهای سیم و کابل	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 6722 C LV 112	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 to 3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری حرارتی	بدون ترک	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-40 to 125 °C	-40.0 - 257.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص اکسیژن	27 %	-	ASTM D2863

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست ماندریل	قبول	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	100 °C to 110	212.0 - 230.0 °F	-
زمان خشک کردن	4.0 hr to 6.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	185 °C	365.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	195 °C	383.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	200 °C	392.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	215 °C	419.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	230 °C	446.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.