EFRHATAN 85

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EFRHATAN 85: علامت تجاری پلی یورتان اصلاح شده ما است. EFRHATAN 85: پایه پلی استر TPU؛ برای روکش فنی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن سیم و کابل	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.19 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	82	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 52.0	psi 7541.98	ISO 527-2
کرنش کششی	% 610	-	ISO 527-2
استحکام پارگی	kN/m 82	-	DIN 53515

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	UL 1581
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	%	-	UL 1581
تغییر در تنش کششی	%	-	UL 1581
تغییر در کرنش کششی در شکست	%	-	UL 1581

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	C° 30-	F° 22.0-	ISO 458
دمای تمرین (Exercise Temperature)	C° 90	F° 194.0	-
پایداری حرارتی	hr	-	ISO R 182

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	C° 200	F° 392.0	-
دمای خشک کردن	C° 90.0	F° 194.0	-
زمان خشک کردن	to 6.0 hr 3.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 170	F° 338.0	-

-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۲ سیلندر	180 °C	356.0 °F	
دمای منطقه ۳ سیلندر	190 °C	374.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	210 °C	410.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	190 °C	374.0 °F	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	23 %	-	ISO 4589-2

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.