EFRHATAN 86

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EFRHATAN 86 یک پلی یورتان اصلاح شده (PUR) است. EFRHATAN 86 مبتنی بر اتر است، برای روکش فنی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	86	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 44.0	psi 6381.67	ISO 527-2
کرنش کششی	% 650	-	ISO 527-2
مقاومت در برابر سایش	mm³ 36.0	-	DIN 53516
استحکام پارگی	kN/m	-	DIN 53515

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	C° 23-	F° 9.4-	ISO 458
دمای سرویس‌دهی	C° 80	F° 176.0	-
پایداری حرارتی	hr 1	-	ISO 182

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر صابونی‌شدن	mg KOH/g	-	HD 22.10 S1

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	UL 1581
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	%	-	UL 1581
تغییر در تنش کششی	%	-	UL 1581
تغییر در کرنش کششی در شکست	%	-	UL 1581

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-2	-	UL 94
شاخص اکسیژن	% 25	-	ISO 4589-2

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 90.0	F° 194.0	-
زمان خشک کردن	to 6.0 hr 3.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 150	F° 302.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 175	F° 347.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 185	F° 365.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 200	F° 392.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 190	F° 374.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.