CROSSVINIL EK/1 TPZ

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CROSSVINIL EK/1 TPZ یک ترکیب ویژه با ویژگی های مختلف خود خاموش شونده است. CROSSVINIL EK/1 TPZ یک ترکیب ویژه مناسب برای عایق کابل های خودرو است. EK/1 TPZ فاقد سرب است. FIAT 7.Z8220- 91107/03 T2,FLRY برای اندازه کابل < 0,50 mm² دمای تمرین: - 40 + 105 درجه سانتیگراد. گواهی: FIAT 7.Z8220 T2,ISO 6722 Class B

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	محتوای پایین (تا هیچ) سرب خود خاموش شونده	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی عایق کاربردهای سیم و کابل	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.33 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	95	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری حرارتی	بدون ترک	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست فشار داغ	%	-	IEC 60811
دمای سرویس‌دهی	-40 to 105 °C	-40.0 - 221.0 F°	-
پایداری حرارتی	hr	-	VDE 0472

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف جرم	12.0 g/m²	0.002458 lb/ft²	IEC 60167

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+14 ohms·cm	-	BS 6622
شاخص اکسیژن	26 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	190 C°	374.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	190 C°	374.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	200 C°	392.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	210 C°	410.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.