CROSSVINIL EK/20 EZ

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CROSSVINIL EK/10 EZ یک پلی وینیل کلراید پلاستیکی شده و تثبیت شده با نمک های CAZn است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	محاسبه‌گر پلاستیفایر	- -	- -
ویژگی‌ها	پلاستیک شده	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انواع سیم	YI2 YM2	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.45 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	15.0 MPa	2175.57 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	230 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	2 hr	-	ISO 182/A

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	2.0E+13 ohms·cm	-	IEC 60093

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	140 C°	284.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	145 C°	293.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	165 C°	329.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	170 C°	338.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.