CROSSVINIL EK/3 AZ

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CROSSVINIL EK/3 AZ یک ترکیب ویژه با ویژگی های مقاوم در برابر شعله است. CROSSVINIL EK/3 AZ فاقد سرب است و انتشار هالوژن کمی دارد. مناسب برای اکستروژن عایق کابل های برق.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله محتوای هالوژن پایین	- -	- -
کاربردها	عایق کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2011 R-RZ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.48 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	86	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	170 %	-	ASTM D638

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری حرارتی	قبول	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست خمش	قبول	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گاز خورنده در دود		-	IEC 60754
شاخص اکسیژن	33 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	140 C°	284.0 F°	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای منطقه ۲ سیلندر	145 °C	293.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	150 °C	302.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	175 °C	347.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.