# CROSSVINIL EK/3 AZC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Crosspolimeri .S.p.A | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

CROSSVINIL: ما یک سری ویژه از ترکیبات با ویژگی‌های خود خاموش‌کنندگی را مطالعه کرده‌ایم. CROSSVINIL EK/3 AZC: کد CEI 2011 Rz. بدون سرب. مناسب برای روکش کابل G7. گواهی: CEI 2011 RZ.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | ماده مقاوم در برابر شعله<br>محتوای پایین (تا هیچ) سرب | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | پوشش کابل | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | CEI 2011 G7 | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.60 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سختی دورومتر** | 87 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa | - | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % | - | ASTM D638 |

## پیرشدگی (کهولت)

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تغییر استحکام کششی در هوا** | -25 25 % to | - | IEC 60811 |
| **تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا** | -25 25 % to | - | IEC 60811 |
| **پیری حرارتی** | قبول | - | IEC 60811 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تست خمش** | قبول | - | IEC 60811 |
| **دمای سرویس‌دهی** | 70 °C | 158.0 °F | - |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شاخص اکسیژن** | % | - | ASTM D2863 |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای منطقه ۱ سیلندر** | 135 °C | 275.0 °F | - |
| **دمای منطقه ۲ سیلندر** | 145 °C | 293.0 °F | - |
| **دمای منطقه ۳ سیلندر** | 150 °C | 302.0 °F | - |
| **دمای منطقه ۴ سیلندر** | 155 °C | 311.0 °F | - |
| **دمای منطقه ۵ سیلندر** | 160 °C | 320.0 °F | - |
| **دمای دای (قالب خروجی)** | 165 °C | 329.0 °F | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533


این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.