CROSSVINIL EK/82 AZ

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CROSSVINIL EK/82 AZ یک ترکیب ویژه با ویژگی های مختلف خود خاموش شونده است. CROSSVINIL EK/82 AZ فاقد سرب است و انتشار هالوژن کمی دارد. مناسب برای اکستروژن عایق کابل های برق.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	محتوای پایین (تا هیچ) سرب محتوای هالوژن پایین خود خاموش شونده	- - -	- - -
کاربردها	عایق کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2011 R2	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.48 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	92	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	4.0 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-8.0 %	-	IEC 60811
پیری حرارتی	قبول	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست خمش	قبول	-	-
تست فشار داغ	65.0	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	14 %	-	IEC 60754-1
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	IEC 60167
شاخص اکسیژن	30 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	175 °C	347.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	180 °C	356.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	185 °C	365.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	190 °C	374.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.