CROSSVINIL ME/85 PA

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CROSSVINIL ME/85 PA یک ترکیب ویژه است که دارای ویژگی های مقاوم در برابر شعله است. CROSSVINIL ME/85 PA دارای انتشار هالوژن کم است و در برابر روغن مقاوم است. مناسب برای اکسترود کردن روکش کابل های برق.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله محتوای هالوژن پایین مقاوم در برابر روغن	- - -	- - -
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2011 R-RZ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.42 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	330 %	-	ASTM D638

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	13 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-12 %	-	IEC 60811
تغییر در تنش کششی	12 %	-	ENI 018 100
تغییر در کرنش کششی در شکست	-15 %	-	ENI 018 100

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	30 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	145 C°	293.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۴ سیلندر	170 C°	338.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	175 C°	347.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	180 C°	356.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.