CROSSVINIL ME/8 P

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	PVC+NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CROSSVINIL ME/8 P یک ترکیب PVC اصلاح شده با NBR است که مقاومت خوبی در برابر روغن دارد. CROSSVINIL ME/8 P مقاومت خوبی در برابر تغییر شکل و فشردگی دارد و خواص مقاومت خوبی در برابر خستگی خمشی و سایش دارد. CROSSVINIL ME/8 P همچنین مقاومت خوبی در برابر سوخت دارد. CROSSVINIL ME/8 P انعطاف پذیری و کشسانی خود را در محدوده بزرگی از دماها حفظ می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر خستگی	-	-
	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ENI 0181.00	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.26 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	73	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	15.5 MPa	2248.09 psi	IEC 60811
کرنش کششی	400 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در تنش کششی	8.0 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست	-11 %	-	IEC 60811

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	125 C°	257.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	140 C°	284.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	145 C°	293.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۵ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	160 C°	320.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.