FRABUR 16

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRABUR: علامت تجاری ترکیبات ترموپلاستیک بدون هالوژن ما، پایه TPO است. مناسب برای پر کردن و بستر اکستروژن. FRABUR 16: یک ترکیب پرکننده با کاربرد عمومی است که پردازش آن بسیار آسان است و برای استفاده در تماس با PVC مناسب است. برای اکسترود کردن پرکننده کابل های CEANDER توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) قابلیت پردازش خوب بدون هالوژن	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.95 g/cm³	-	ASTM D792
ویسکوزیته Mooney	32 MU	-	ASTM D1646
سختی دورومتر	72	-	ASTM D2240

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	24 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	60.0 C°	140.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	70.0 C°	158.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	80.0 C°	176.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	90.0 C°	194.0 F°	-
دمای کلگی (Head Temperature)	100 C°	212.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	100 C°	212.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.