FRAGOM PR/04 AFKK

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FRAGOM: یک ترکیب ترموپلاستیک با انتشار شعله کم در شرایط آتش سوزی، بدون PVC و بدون فلزات سنگین است. FRAGOM PR/04 AFKK: برای اکسترود کردن عایق با سرعت بالا، ترکیبی بدون خطرات مهاجرت (بدون نرم کننده ها) مطالعه شده است. مطابق با NORMA AS.NZL 3808.2000 نوع عایق HFI-75-TP,HFI-90-TP,HFI-110-TP نوع روکش HFS-75-TP,HFS-90-TP,HFS-110-TP دارای گواهینامه: CEI2011 M1,VDE0207HM4(K=0,7),BS7655 LTS 3-4

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	تحرک کم تا هیچ مقاومت در برابر شعله	- -	- -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل مواد عایق	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 LTS 3-4 CEI 2011 M1 VDE 0207 HM4 K=.7	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
نرخ جذب آب	18.0 g/m²	0.003686 lb/ft²	IEC 60811
سختی دورومتر	55	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست پرس گرم	%	-	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	0 %	-	IEC 60754-1
شاخص دما (احتراق)	C°	-	NES 715
گازهای خورنده در گاز دودکش		-	IEC 60754-2
شاخص اکسیژن	30 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	185 C°	365.0 F°	-
دمای خشک کردن	C°	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 130	F° 266.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 145	F° 293.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 180	F° 356.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 190	F° 374.0	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 8.0	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	% 7.0-	-	IEC 60811

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.