TRELGUM ME/87 DP 2Z

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TRELGUM ME/87 DP 2Z یک تکنوپلیمر پلی استر اصلاح شده است که ویژگی‌های مربوط به هر دو لاستیک و مواد پلاستیکی را در خود دارد. TRELGUM ME/87 DP 2Z یک ترکیب مقاوم است که خواص مقاومت خوبی در برابر تغییر شکل، فشرده‌سازی و خستگی خمشی نشان می‌دهد. همچنین دارای مقاومت خوب در برابر سایش و مقاومت در برابر بسیاری از مواد شیمیایی و روغن‌ها است. این ماده انعطاف‌پذیری و الاستیسیته خود را در یک دامنه دمایی وسیع حفظ می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر خستگی	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa	-	IEC 60811
کرنش کششی	%	-	IEC 60811

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	IEC 60093

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	165 °C	329.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	170 °C to 175	338.0 - 347.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	175 °C to 185	347.0 - 365.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.