TRELGUM ME/9 DP 2Z

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TRELGUM ME/9 DP 2Z یک تکنوپلیمر پلی استر اصلاح شده است که ویژگی‌های مربوط به هر دو لاستیک و مواد پلاستیکی را در خود دارد. TRELGUM ME/9 DP 2Z یک ترکیب مقاوم است که خواص مقاومت خوبی در برابر تغییر شکل، فشرده‌سازی و خستگی خمشی نشان می‌دهد. همچنین دارای مقاومت خوب در برابر سایش و مقاومت در برابر بسیاری از مواد شیمیایی و روغن‌ها است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر خستگی	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.18 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	71	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	16.5 MPa	2393.13 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	390 %	-	ASTM D638
مانایی فشاری	60 %	-	NES 715

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	25 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-20 %	-	IEC 60811
تغییر در تنش کششی	30 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست	35 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	-50 C°	-58.0 F°	ASTM D1043

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.5E+12 ohms·cm	-	BS 6622

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	165 °C	329.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	170 °C to 175	338.0 - 347.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	175 °C to 185	347.0 - 365.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.