EFRHATAN 90

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EFRHATAN : علامت تجاری پلی اورتان-پلی استر اصلاح شده ما است که برای پوشش مناسب است. EFRHATAN 90 : ماده‌ای مناسب برای اکستروژن پوشش در کاربرد کابل‌ها است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن سیم و کابل	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Shore	89	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	49.0 MPa	7106.86 psi	IEC 60811
کرنش کششی	550 %	-	IEC 60811
مقاومت در برابر سایش	35.0 mm³	-	DIN 53516
استحکام پارگی	90 kN/m	-	DIN 53515

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	-22 C°	-7.6 F°	ISO 458
دمای تمرین (Exercise Temperature)	90 C°	194.0 F°	-
پایداری حرارتی	hr	-	ISO R 182

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	200 C°	392.0 F°	-
دمای خشک کردن	90.0 C°	194.0 F°	-
زمان خشک کردن	3.0 hr to 6.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	170 C°	338.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	180 C°	356.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	190 C°	374.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	210 C°	410.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	190 C°	374.0 F°	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	UL 1581
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	%	-	UL 1581
تغییر در تنش کششی		-	UL 1581
	%	-	-
	%	-	-
تغییر در کرنش کششی در شکست		-	UL 1581
	%	-	-
	%	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	22 %	-	ASTM D2863

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.