GETILAN ATP/130

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	XLPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN علامت تجاری پلی اتیلن قابل اتصال عرضی ما است. GETILAN ATP/130 GRAFTING یک پلی اتیلن با چگالی بالا و قابل اتصال عرضی شیمیایی است برای تولید شیلنگ های نسبتاً انعطاف پذیر مناسب برای ویژگی های هیدرو-ترمو-بهداشتی و همچنین برای هدایت آب آشامیدنی. این یک پلی اتیلن پیوند شده مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و کاتالیزور است. ما معمولاً نوع MAC/100 PSF خود را پیشنهاد می کنیم. واکنش بین پیوند و کاتالیزور: این دو پلی اتیلن که جداگانه نگهداری می شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت: GRAFTING/CATALYST 95/5 مخلوط شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی بالا قابل پیوند	- -	- -
کاربردها	سیستم لوله‌کشی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 16892	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند			- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فرآیند اکستروژن لوله	-	
	اکستروژن	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.948 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	24.0 MPa	3480.91 psi	IEC 60811
کرنش کششی	370 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	123 C°	253.4 F°	ASTM D1525
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست فشار		-	-
	قبول	-	-
	قبول	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	175 °C	347.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	180 °C	356.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	190 °C	374.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	200 °C	392.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	220 °C	428.0 °F	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.