GETILAN ATP/190 X 1S

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	XLPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN علامت تجاری پلی‌اتیلن شبکه‌ای شده ما است. GETILAN ATP/190 یک پلی‌اتیلن شبکه‌ای شونده شیمیایی با چگالی بالا برای تولید عایق و روکش کابل‌های الکتریکی است. این یک پلی‌اتیلن پیوندی مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و کاتالیزور است. ما معمولاً نوع MAC/202 خود را پیشنهاد می‌کنیم. واکنش بین پیوند و کاتالیزور: این دو پلی‌اتیلن، که جداگانه نگهداری می‌شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت زیر مخلوط شوند: GRAFTING/CATALYST 95/5

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی بالا قابل پیوند	- -	- -
کاربردها	غلاف کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 16892	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	22.0 MPa	3190.84 psi	IEC 60811
کرنش کششی	390 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	120 C°	248.0 F°	ISO 306
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-
ترموست		-	-
	40 %	-	IEC 60811
	-5.0 %	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	135 C°	275.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	150 C°	302.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	170 C°	338.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	205 C°	401.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای دای (قالب خروجی)	210 C°	410.0 F°	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.