GETILAN ATP/190 X1 3A

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	XLPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN علامت تجاری پلی اتیلن شبکه ای شده (فناوری SIOPLAS) ما است. GETILAN ATP/ 190 X1 3A یک پلی اتیلن با چگالی بالا، مقاوم در برابر شعله و شبکه ای شده شیمیایی با شاخص دمای بالا و محتوای HCL پایین است. مناسب برای عایق کابل های خودرو. این یک پلی اتیلن پیوندی مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و کاتالیزور است. ما معمولاً کاتالیزور نوع MAC/ HS MAC/203 HSL 203 (کمتر واکنش پذیر) را پیشنهاد می کنیم. واکنش بین پیوند و کاتالیزور: این دو پلی اتیلن که به طور جداگانه نگهداری می شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت زیر مخلوط شوند: پیوند/کاتالیزور 96/4 دارای گواهینامه: SAE J1127/J1128,FIAT 7.Z8220 T3 -T3 S,ISO Class C,LV 112 6722

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند مقاومت در برابر شعله	- -	- -
کاربردها	غلاف کابل کاربرد در زمینه خودرو	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 6722 C LV 112	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	SAE J1127 SAE J1128	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.0 MPa	2755.72 psi	IEC 60811
ازدیاد طول کششی	230 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	%	-	IEC 60811
پیری حرارتی (۱۷۵ درجه سانتی‌گراد)	قبول	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-
ترموست			IEC 60811 IEC 60811 IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	% 40	-	
	% 5.0-	-	

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای هالوژن	%	-	IEC 60754-1
شاخص اکسیژن	%	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 150	F° 302.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 170	F° 338.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 190	F° 374.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 200	F° 392.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 220	F° 428.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 225	F° 437.0	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.