GETILAN GPE/134

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	XLPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN: علامت تجاری ترکیبات پلی‌اولفین شبکه‌ای شده ما است. GETILAN GPE/134: پلی‌اتیلن شبکه‌ای شونده شیمیایی با چگالی بالا برای کابل‌های هوایی عایق‌بندی شده. این یک پلی‌اتیلن پیوندی مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و یک کاتالیزور است. ما معمولاً کاتالیزور نوع MAC/203 HSL خود را پیشنهاد می‌کنیم. واکنش بین پیوند و کاتالیزور: این دو ترکیب، که جداگانه نگهداری می‌شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت زیر مخلوط شوند: GRAFTING/CATALYST 96/4 دارای گواهینامه: *ISO 6722 Class D*, FIAT 7.Z8220 T4

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی بالا قابل پیوند	- -	- -
کاربردها	عایق ولتاژ پایین غلاف کابل کاربردهای سیم و کابل	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 6722 D	-	-
اشکال	ذره	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	IEC 60811
کرنش کششی	450 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	10 %	-	ISO 6722
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-20 %	-	ISO 6722

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست		-	IEC 60811
	%	-	IEC 60811
	0.0 %	-	IEC 60811

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	C° 210	F° 410.0	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 165	F° 329.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 180	F° 356.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 190	F° 374.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 205	F° 401.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 225	F° 437.0	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	BS 6622

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.