GETILAN GPE/150 LE-LS

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	XLPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN GPE/150 LE-LS یک پلی‌اتیلن شبکه‌ای شونده است. GETILAN GPE/150 LE-LS یک ترکیب پلی‌اتیلن شبکه‌ای شونده شیمیایی با چگالی متوسط برای عایق و روکش کابل برق ولتاژ پایین است. نوع LS در شبکه‌ای شدن سریعتر است. این یک پلی‌اتیلن پیوندی مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و یک کاتالیزور است. ما معمولاً کاتالیزور نوع MAC/100 PSF خود را پیشنهاد می‌کنیم. در صورت نیاز به عملکردهای ضد پیری و ضد مس، کاتالیزور ویژه نوع MAC/100 SCU خود را پیشنهاد می‌کنیم. واکنش بین پیوند و کاتالیزور: این دو ترکیب، که جداگانه نگهداری می‌شوند، باید قبل از شروع اکستروژن مخلوط شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند چگالی متوسط	- -	- -
کاربردها	پوشش کابل عایق ولتاژ پایین کاربردهای سیم و کابل	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7211 IEC 60502	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جذب آب	7.00 g/m²	0.001434 lb/ft²	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست هات‌ست (Hot Set)		-	IEC 60811
	30 %	-	-
	0.0 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	15.0 MPa	2175.57 psi	IEC 60811
کرنش کششی	500 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	IEC 60811
	8.0 %	-	-
	10 %	-	-
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا			

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	IEC 60811
	% 4.0	-	-
	% 15-	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	BS 6622

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 150	F° 302.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 170	F° 338.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 190	F° 374.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 210	F° 410.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 230	F° 446.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 260	F° 500.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.