GETILAN GPE/150

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	XLPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN GPE/150: ترکیب شبکه‌ای شونده شیمیایی با چگالی متوسط برای عایق و روکش کابل‌های برق ولتاژ پایین. این یک پلی‌اتیلن پیوندی مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و کاتالیزور است. ما معمولاً نوع MAC/100 SCU یا MAC/203 خود را با سرعت واکنش کمتر پیشنهاد می‌کنیم. واکنش بین پیوند و کاتالیزور: این دو پلی‌اتیلن، که جداگانه نگهداری می‌شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت زیر مخلوط شوند: GRAFTING/CATALYST 95/5 دارای گواهینامه: IEC XLPE, EPR/HEPR,CEI 2011 G7,HD 22-1 EI7 60502-1

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند چگالی متوسط	- -	- -
کاربردها	عایق ولتاژ پایین کاربردهای سیم و کابل مواد عایق	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CEI 2011 G7 HD 22.1 EI7 IEC 60502-1	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.45 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	18.0 MPa	2610.68 psi	IEC 60811
کرنش کششی	500 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	IEC 60811
	10 %	-	IEC 60811
	5.0 %	-	IEC 60811
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا		-	IEC 60811
	-15 %	-	IEC 60811
	-18 %	-	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست			IEC 60811 IEC 60811 IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	% 0.0	-	
	% 80	-	

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+16 ohms·cm	-	BS 6622

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 170	F° 338.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 185	F° 365.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 195	F° 383.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 200	F° 392.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 210	F° 410.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 225	F° 437.0	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.