GETILAN GPE/200 E

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	XLPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN: علامت تجاری پلی اتیلن قابل اتصال عرضی ما است. GETILAN GPE/200 E: ترکیب قابل اتصال عرضی شیمیایی با چگالی متوسط برای عایق و روکش کابل برق ولتاژ پایین و متوسط. این یک پلی اتیلن پیوند شده مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و کاتالیزور است. ما معمولاً نوع MAC/100 PSF یا MAC/100 SCU (مقاوم در برابر مس قرمز) خود را پیشنهاد می کنیم. واکنش بین پیوند و کاتالیزور: این دو پلی اتیلن، که جداگانه نگهداری می شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت: GRAFTING/CATALYST 95/5 مخلوط شوند. دارای گواهی: BS 7655 GP8,IEC502 XLPE

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند چگالی متوسط	- -	- -
کاربردها	عایق ولتاژ پایین غلاف کابل عایق ولتاژ متوسط	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 GP8	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	52	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	15.0 MPa	2175.57 psi	IEC 60811
کرنش کششی	400 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	8.0 %	-	ISO 188
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-10 %	-	ISO 188

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست		-	IEC 60811
	40 %	-	IEC 60811
	-5.0 %	-	IEC 60811

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب قدرت	4.00E-4	-	IEC 250
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	BS 6622
استحکام دی‌الکتریک	21 kV/mm	-	IEC 243
گذردهی نسبی	2.36	-	IEC 250

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای کلگی (Head Temperature)	215 C°	419.0 F°	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	145 C°	293.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	170 C°	338.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	190 C°	374.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	205 C°	401.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	220 C°	428.0 F°	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.