GETILAN GPE/400 E

تولیدکننده	Crosspolimeri .S.p.A	**دسته بندی**	XLPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GETILAN علامت تجاری پلی اتیلن قابل اتصال عرضی ما است. GETILAN GPE/400 E یک پلی اتیلن قابل اتصال عرضی شیمیایی با چگالی متوسط برای عایق و روکش کابل برق ولتاژ پایین و متوسط است. این یک پلی اتیلن پیوند شده مناسب است که قادر به واکنش در حضور رطوبت و کاتالیزور است. ما معمولاً کاتالیزور نوع MAC/100 یا MAC/100 SCU مقاوم در برابر مس قرمز خود را پیشنهاد می کنیم. واکنش بین پیوند و کاتالیزور: این دو پلی اتیلن، که جداگانه نگهداری می شوند، باید قبل از شروع اکستروژن با نسبت: GRAFTING/CATALYST 95/5 مخلوط شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پیوند	-	-
کاربردها	غلاف کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7655 IEC 60502	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
نرخ جذب آب	6.00 g/m²	0.001229 lb/ft²	IEC 60811

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست	%	-	IEC 60811

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	18.0 MPa	2610.68 psi	IEC 60811
کرنش کششی	450 %	-	IEC 60811

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	8.0 %	-	ISO 188
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-13 %	-	ISO 188

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	BS 6622

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	150 °C	302.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	180 °C	356.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	190 °C	374.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	200 °C	392.0 °F	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.